



101.01

SELLADOR
VINILICO 6X1
B71WJ08

BOLETÍN TÉCNICO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
<p>El sellador 6X1 esta formulado basándose en emulsión vinil acrílica, la función principal del sellador es la de tapar el poro en superficies nuevas, no porosas incrementando el rendimiento de la pintura a aplicar.</p> <p>USOS: Puede aplicarse en muros de yeso, estuco y asbesto.</p> <p>En aplicaciones especificas consultar al Departamento Técnico de Cia. Sherwin Williams, S.A. de C.V.</p>	<p>Acabado : Satinado</p> <p>Color : Transparente</p> <p>Número de componentes: .Uno</p> <p>Sólidos en peso: 14 ± 2.0 %</p> <p>Sólidos en volumen: 12 ± 2.0%</p> <p>Peso específico: 1.0 a 1.02</p> <p>Viscosidad: 75 a 90 U.K. a 25°C</p> <p>Rendimiento teórico a una capa a una dilución de 500%:</p> <p>30 m² por litro superficies lisas.</p> <p>No. de capas recomendadas: Una</p> <p>Tiempo de secado a 25 °C y 50 % H.R: Al tacto: 30 minutos Recubrir: 60 minutos</p> <p>Aplicación: Brocha, rodillo o cepillo.</p> <p>Reductor recomendado: Agua</p> <p>NOTA Al calcular el rendimiento práctico hay que tomar en cuenta pérdidas por aplicación, manejo de materiales irregularidades de la superficie, condiciones de aplicación, estas perdidas son del orden de un 50% ò mas, por lo que se recomienda realizar una prueba de aplicación para determinar el factor real de desperdicio de la obra a realizar</p> <p>Presentación : Envase: 1 litro 4 litros 19 litros</p> <p>Almacenamiento: Un año en lugar fresco y bajo techo.</p>	<p>Superficies de Yeso. En general toda la superficie a pintar deberá estar libre de polvo, grasa, suciedad, herrumbre u otros contaminantes, y sin problemas de humedad. Cuando la superficie es nueva se deberá dejarse secar totalmente antes de aplicar el sellador.</p> <p>El yeso desnudo debe de estar curado y endurecido. El yeso suave, poroso ó pulverizado debe ser tratado con una solución ½ de vinagre casero x 1 galón de agua. Repita esta operación hasta que la superficie esté dura, enjuague con agua limpia y permita que seque la superficie.</p> <p>Superficies de Estuco y Asbesto: La superficie a pintar deberá estar libre de polvo, grasa, suciedad, herrumbre u otros contaminantes, y sin problemas de humedad.</p>



101.01

SELLADOR
VINILICO 6X1
B71WJ08

BOLETÍN TÉCNICO

SISTEMAS RECOMENDADOS	APLICACIÓN	PRECAUCIONES
<p>Se recomienda aplicar una mano de Sellador Vinílico 6X1 B71WJ08, para después recubrirse con dos manos de pintura:</p> <p>Vini-Project Línea C06. Vinil Acrílica Versatyl Línea A21.-. Vinil Acrílica Evolución Línea K64 Vinil Acrílica Kem Tone Línea K25. Acrílica 100% Centurión Línea K14</p>	<p>Condiciones de aplicación: Temperatura : 10 a 40° C Humedad relativa: 85% máximo</p> <p>Agitar perfectamente el sellador hasta obtener una apariencia uniforme y libre de asentamientos. Diluir una parte de Sellador Vinílico hasta por seis partes de agua. En superficies rugosas se recomienda diluir una parte de Sellador Vinílico por tres partes de agua.</p> <p>Método de aplicación: Brocha, rodillo. Reducción: Hasta un 600% con agua.</p> <p>Una vez realizada la aplicación de sellador se deberá lavar el equipo usado con agua y jabón.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. No mezclar con ningún otro tipo de material, ni producto ajeno al sistema. 2. No aplicar si la temperatura ambiente está a menos de 10°C. 3. Evite el contacto prolongado con la piel 4. Durante su aplicación, usar el equipo de protección correspondiente <p style="text-align: center;">ADVERTENCIAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Consérvese en lugar fresco y seco. - No se debe dejar al alcance de los menores de edad. - No se ingiera. - Cierre bien el envase después de cada uso. <p>Compañía Sherwin Williams S.A. de C.V., no se hace responsable por el mal uso de este producto.</p> <p>PARA CUALQUIER DUDA DIRÍJASE A SU REPRESENTANTE SHERWIN WILLIAMS O AL ÁREA DE ATENCIÓN A CLIENTES A LOS TELÉFONOS:</p> <p>Área Metropolitana: 53 33-1501 Conmutador: 53 33-1500 Ext. 1583 Lada sin costo: 01800 71 73 123 77 10 500</p>

